



DAISHIN

大信ペイント株式会社

一液型水性上塗塗料 「D-ACE IR-C」

F☆☆☆☆

消防法区分：非危険物
有機溶剤区分：該当なし

系統：水性アクリルエマルション樹脂塗料

特長

- ① . 溶剤系塗料に匹敵する乾燥性を有します。
- ② . 特化則、有機則非該当です。
RoHS対象物質を意図的には、配合しておりません。
- ③ . 危険物に該当しません。(非危険物)
- ④ . 高光沢で耐候性に優れ、肉持ち感のある高級な仕上がりになります。

用途例：建設機械、産業機械、工作機械、工場宮繕 等



色相:各色(全艶有りのみ)
荷姿:14kg、3kg

ラベル表示	
消防法区分	該当無し(非危険物)
有機溶剤区分	該当無し
有害物質表示	SDS参照

標準塗装仕様

項目	塗装方法	エアースプレー	刷毛
素地調整		・旧塗膜の浮き、剥がれは、ディスクサンダー、サンドペーパーを用いて除去して下さい。 ・錆、油、水分、埃は除去しシンナー等で脱脂し清洗な状態にして下さい。	
希釈剤		0～5% (上水)	
理論塗布量 (kg/m ² /回)		0.08～0.11	
標準膜厚 (μm)		20～30	
塗装回数		1～2回塗	

※上記塗布量は、理論値です。ロス等により多少異なります。

塗料性能及び乾燥時間(ホワイトの場合)

項目		内容
粘度 (25℃)		22秒 (NK2カップ)
比重 (23℃)		1.01
加熱残分		33%
乾燥時間 23℃ 50%RH	指触	10分
	半硬化	20分

	試験結果	備考
光沢	90以上	60℃ 鏡面光沢度
密着性	100/100	基盤目試験 1mm角
耐屈曲性	2mm	180度折り曲げ
耐衝撃性	300g×30cm	デュポン式1/2"ポンチ径
鉛筆硬度	HB	三菱鉛筆UNI
耐水性	異常無し	23℃水道水×48時間浸漬

※試験データは、SPCC-SBに塗装後7日後養生での参考値であり、保証値ではございません。

注意事項

■使用上の注意

- 1.希釈する場合は、必ず上水を用いて下さい。
- 2.使用前に必ず良く攪拌して下さい。
- 3.気温5℃以下、湿度80%以上では、乾燥が遅くなりますので塗装は避けて下さい。
- 4.屋外で塗装する場合は、乾燥するまでに雨が降らないようにご注意下さい。
- 5.開封後の塗料は、皮張りに注意し、お早めに御使用下さい。
- 6.使用後の用具は早めに水洗いして下さい。塗装機は水性用を使用するか、水性用でない場合は使用後水洗いして、更にラッカーシンナー等で掃除してサビの発生を防いで下さい。
- 7.ギャポンのようなシエアのかかる機器を使うと塗料が変質する可能性があるので使用しないで下さい。

■その他の注意事項

- 1.安全に関する詳細な情報が必要な場合には、安全データシート (SDS) を御参照下さい。
- 2.改良などの為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますので御了承下さい。

ペイントコミュニケーション

大信ペイント株式会社

本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2

Tel. 06-6301-3431 Fax. 06-6302-0809

東京支店 Tel. 03-3631-1351 Fax. 03-3631-8946

茨城サライタイル Tel. 029-239-5552 Fax. 029-239-5553

名古屋営業所 Tel. 0562-47-2836 Fax. 0562-46-9026

大阪営業所 Tel. 06-6301-3431 Fax. 06-6302-0809

福岡支店 Tel. 092-593-7211 Fax. 092-593-7235