

合成樹脂調合ペイント

DPコート

船舶用合成樹脂調合ペイント

DPマリンコート

超長油アルキド樹脂をベースとした乾き切りの良い高級エナメル型の合成樹脂調合ペイントです。

光沢・耐候性・仕上り外観が非常に優れ、ハケさばきが良く、使い易い品質に設計した塗料です。

特 長

1. タレがなく、ハケ塗り作業性に優れています。
2. トマリが良く、均一でハケ目が少なく美しい高光沢の塗面に仕上がります。
3. 耐候性・付着性に優れた塗膜物性を保持しています。

用 途

- DPコート：鉄構造物、木部など
- DPマリンコート：船舶上部構造物、橋梁、各種プラント、鉄構造物、木部など

色名・容量・塗り面積

色名	容 量	40 ライン DPコート		45ライン DPマリンコート	
		16kg	3.5kg	16kg	3.5kg
010 プライマー（白）		●	—	—	—
101 ホワイト		●	●	●	●
111 1000マリンナイスホワイト		—	—	●	—
154 ブラック		●	●	●	●
211 レモンエロー		●	●	●	●
212 メジウムエロー		●	●	●	●
219 インターナショナルオレンジ		●	●	●	●
235 オキサイドエロー		●	●	●	●
313 グリーン		●	●	●	●
730 シャンブルブルー		●	●	●	●
733 ブルー		●	●	●	●
818 レッド		●	●	●	●
831 インデアンレッド		●	●	●	●
— 指定色		●	●	●	●
塗り面積（2回塗り）		60～80m ² [プライマー(白)は 120～170m ² /1回]	20～30m ²	60～80m ²	20～30m ²

注) 40-010 プライマー（白）は木部下塗り塗料です。鉄部下塗りには裏面標準塗装仕様をご覧ください。

45-101 ホワイトは船舶用、45-111 1000マリンナイスホワイトは陸上用です。

塗り面積は標準のもので、施工条件、方法により多少異なる場合があります。

DPコート/DPマリンコート

合成樹脂調合ペイント/船舶用合成樹脂調合ペイント

標準塗装仕様

■鉄 部

工 程	塗 料 名	塗装回数	希 釈 シ ン ナ ー 希 釈 割 合 (重 量 %)	塗 布 量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
① 素地調整	サンダー・ワイヤーブラシ・サンドペーパー等で、錆・黒皮・劣化塗膜等を完全に除去し、油脂分・ほこり・水分等も入念に除去して下さい。				
② 下塗り	サビコンSシアナミド鉛さび止めペイント	1~2	塗料用シンナー ハケ・ローラー 5~10%	0.13~0.15	15時間以上
③ 上塗り	DPコート又はDPマリンコート各色	2	塗料用シンナー ハケ・ローラー 0~10%	0.10~0.14	15時間以上

注) 下塗りには、エポプライマー10、サビコンS各種等その他のさび止め塗料も使用することが出来ます。

■木 部

工 程	塗 料 名	塗装回数	希 釈 シ ン ナ ー 希 釈 割 合 (重 量 %)	塗 布 量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
① 素地調整	シミ・ゴミ・ヨゴレ等を入念に除去し、サンドペーパーで素地を平滑にして下さい。				
② 下塗り	DPコート プライマー(白)	1	塗料用シンナー ハケ・ローラー 5~15%	0.11~0.14	6時間以上
③ 上塗り	DPコート又はDPマリンコート各色	2	塗料用シンナー ハケ・ローラー 0~10%	0.10~0.14	15時間以上

注) 節の部分は素地調整後、市販のセラックニス等を用いてヤニ止めを行い、穴はポリパテ等で穴埋めを行って下さい。

注意事項

●使用上の注意事項

1. 気温5℃以下・湿度85%以上、降雨・降雪時または、その恐れのある場合の塗装は避けて下さい。
2. 有機溶剤を含有しておりますので換気を充分に行い、火気のある場所での塗装は避けて下さい。
3. 吹き付け塗装も可能ですが、スプレーダスト飛散防止の為、シート等で養生し、強風時等の塗装は避けて下さい。
4. 塗装仕様・塗り面積等の数値は標準のもので、施工条件・方法により多少異なる場合があります。
5. 素地調整は、仕上がり外観・塗膜物性に影響を与える重要な工程ですので、充分に行って下さい。
6. 使用前に充分に攪拌し、均一にして下さい。
7. 他品種の塗料を混入しないようにして下さい。塗膜物性の低下や調色性が悪くなる場合があります。
8. 希釈には、51~210塗料用シンナーをご使用下さい。
9. 気温の低い時には、乾燥が遅れる場合があります。乾燥状態を確認してから次の工程に入って下さい。
10. DPコート・DPマリンコートは、酸化重合型の塗料ですので、使用後はすみやかに容器を密閉して保管して下さい。

●その他の注意事項

1. 安全に関する詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
2. 改良等の為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。



大信ペイント株式会社



大信ペイントホームページアドレス
http://www.daishin-paint.co.jp

- 本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
- 東京支店 TEL 03-3631-1351 FAX 03-3631-8946
- 名古屋営業所 TEL 0562-47-2836 FAX 0562-46-9026
- 大阪営業所 TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
- 広島営業所 TEL 082-282-6201 FAX 082-282-6202
- 福岡支店 TEL 092-593-7211 FAX 092-593-7235